

KALDEX_{GROUP}

- ASFALT K MYASALLARI
- ASFALT YAMA MALZEMES
- ÇATLAK DOLGU MALZEMELER
- SU YALITIM MALZEMELER
- YAPI K MYASALLARI

OMEGA MÜHENDİSLİK

LM-30

%1100 ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ

Tanımı

Yüksek elastikiyete sahip, SBS modifiyeli, UV dayanımlı, ısıtma gerektirmeden kullanılabilen sıvı su yalıtım malzemesidir.



Özellikler

%1100 elastiktir,
Depolama ve uygulama esnasında soğuktan etkilenmez,
Isıtma ve inceltme gerektirmez, çok çabuk kurur.

Uygulama

Uygulanacak yüzey; kirden, tozdan, her türlü gevrek malzemeden arındırılmalıdır,

Fırça, rulo veya çekçek yardımıyla uygulayınız,

Malzeme 2 kat uygulanmalıdır. Katların birbirlerine dik yönde uygulanmasına dikkat edilmelidir,

Malzemenin 24 saat kürünü tamamlaması beklenmeli (25 °C) bu süre zarfında su ile temasından kaçınılmalıdır,

Malzeme son mukavemetine 3 gün sonra ulaşır. Yüksek sıcaklıklarda belirtilen kür süreleri uzayabilir,

Uygulanacak yüzey sıcaklığının 5 °C'den düşük 40 °C'den yüksek olmamasına dikkat edilmelidir.

Kullanım Alanları

Teras çatılarda,

Tuvalet, banyo gibi ıslak mekanlarda fayans altında,

Su kanalları ve beton boruların yalıtımında,

Temellerde, istinat duvarı ve perde duvarlarda.

Teknik Özellikler

Yoğunluk (25 °C de)	1.02 kg/lt
Katı Madde Miktarı	%80
Viskozite	1850 mPa.s
Servis Sıcaklığı	-35 °C - 70 °C
Uygulama Sıcaklığı	5 °C - 40 °C
Renk	Siyah
Elastisite	%1100

Sarfiyat

500 gr/m² - 1000 gr/m² (tek kat uygulamalarda)

Ambalaj

18 kg.'lık kovalarda.

Yeterli havalandırması bulunmayan mekanlarda kullanılmamalı, kullanım esnasında parlama riskine karşı ateşle yaklaşılmamalıdır.

NOT: Bu broşürde yer alan teknik bilgiler tavsiye niteliğinde olup, kontrolümüz dışındaki kullanım şartları ve uygulamalar firmamız teminatı dışındadır. Müşteriler ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri doğrultusunda değerlendirmelidirler.

 **OMEGA MÜHENDİSLİK**
Danışmanlık ve Ticaret Kimya Sanayi Ticaret Ltd. ti.

Yenimahalle Organize Sanayi Bölgesi 1446.Sk No:23 ANKARA

Tel:0.312.3957123-24 Faks:0.312.3957125

www.kaldex.com